

Finition Satinée de haute performance pour murs



Cascadia®

DESCRIPTION

Cascadia High Performance Satin est une finition haut de gamme à très faible teneur en COV pour les murs intérieurs, y compris les cloisons sèches, le plâtre, la maçonnerie et le bois apprêté. Formulée pour une couverture en une seule couche*, elle offre une excellente couverture tout en minimisant les imperfections de la surface grâce à son aspect riche et peu brillant. Cette peinture s'applique facilement, offre un excellent écoulement et un bon nivellement, ainsi qu'une finition durable et lavable, ce qui la rend idéale pour les murs intérieurs où la durabilité est essentielle.

CARACTÉRISTIQUES

- S'applique facilement.
- Couverture en une seule couche.
- Faible odeur.
- Émail à base d'eau.
- Presque sans COV.
- Nettoyage facile à l'eau et au savon.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

À utiliser sur les murs intérieurs résidentiels neufs ou déjà peints dans des espaces tels que :

- Chambres
- Salons
- Bureaux
- Bureaux à domicile
- Entrées
- Couloirs

LIMITATIONS

Ne pas utiliser à l'extérieur ni sur les planchers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleurs	COV (g/L)*
Blanc design (0328102)	< 2

BRILLANCE

Catégorie de brillance : Niveau de brillance 2 - Finition murale traditionnelle « satinée »

SOLIDES ET DENSITÉ

Volume : 50 %
Poids : 64 %
Densité : 11,36 lb/gallon

ÉPAISSEUR DU FILM (PAR COUCHE)

Humide : 12 à 15 mils (300 à 375 microns)
Sec : 6 à 8 mils (150 à 187,5 microns)

COUVERTURE THÉORIQUE (PAR COUCHE)

500 à 660 pi² (12,2 à 16,1 m²/L) par contenant de 7,57 L (2,0 gallons). Pour de meilleurs résultats, appliquez deux couches complètes pour une couverture et une durabilité maximales, en particulier sur les surfaces neuves.

VISCOSITÉ

116 - 124 KU

TEMPS DE SÉCHAGE

à 25 °C (77 °F) et 50 % d'humidité relative
Au toucher : 30 minutes
Recouvrable : 4 heures

Des températures plus fraîches, une humidité élevée ou des applications épaisses prolongeront le temps de séchage.


RÉDUCTEURS

Normalement déconseillé.

DURÉE DE CONSERVATION

2 ans sans avoir été ouvert.


Plus d'informations sur www.cascadiapaints.com



CONSIDÉRATIONS AVANT UTILISATION

Lire l'étiquette, la fiche technique (FT) et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10 °C (42 °F) ou à une humidité relative supérieure à 85 %.

PRÉPARATION DE LA SURFACE



La préparation de la surface est importante. Assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de moisissure, de peinture écaillée ou friable et d'autres contaminants. Poncez les surfaces brillantes avec du papier abrasif de grain 180-220 afin d'éliminer le brillant et la brillance. Remplissez les fissures, les trous et les vides avec un enduit approprié et appliquez une couche d'apprêt sur les zones réparées afin d'éviter les reflets. Calfeutrez si nécessaire. Pour les supports susceptibles de laisser apparaître des taches, appliquez un apprêt anti-taches. Le bois et le métal non peints doivent être apprêtés avec un apprêt approprié.

AVERTISSEMENT ! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture au plomb de toute surface, vous risquez de libérer de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT PROVOQUER DES MALADIES GRAVES, TELLES QUE DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, EN PARTICULIER CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT ÉGALEMENT ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec une serpillière humide ou un aspirateur HEPA. Pour plus d'informations, les clients canadiens peuvent contacter la division Sécurité des produits de Santé Canada au 1-800-0-CANADA

RÉPARATION



Grattez ou brossez pour éliminer la peinture écaillée et les matériaux détachés. Réparez les fissures, les trous, les vides et autres irrégularités à l'aide d'un enduit approprié. Appliquez une couche d'apprêt sur les zones à traiter afin d'éviter les « reflets ». Calfeutrez si nécessaire.

INSTRUCTIONS POUR POSTULER



Peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Appliquez généreusement en ne couvrant pas plus de 8 m² (100 pi²) par litre. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez des rouleaux de qualité supérieure non pelucheux ou des pinceaux à poils synthétiques. Appliquez toujours le revêtement selon le taux d'étalement recommandé. Remuez bien avant et pendant l'utilisation afin d'obtenir une consistance uniforme. Si vous utilisez plusieurs contenants du même produit et de la même couleur, mélangez les peintures afin d'obtenir une consistance uniforme.



Éclaircissement. Ne pas éclaircir.


Outils et équipement

Pinceau : utilisez un pinceau à poils synthétiques.

Rouleau : utilisez un rouleau synthétique non pelucheux de 15 à 20 mm (5/8« à 3/4 »).

Pulvérisateur H.V.L.P. : pression maximale de 10 psi, buse de 1,3 mm.

Pulvérisateur Airless : pression de 1800 à 2000 psi, buse de 0,013« à 0,015 ». Spread Rate / Coverage



Appliquez environ 250 à 330 pi² (6,1 à 8,0 m²) par contenant de 3,70 litres. Pour une couverture et une durabilité maximales et sur les nouvelles surfaces, appliquez deux couches complètes.

Temps de séchage : Au toucher : 30 minutes. Pour recouvrir : 4 heures. Des températures plus fraîches, une humidité plus élevée ou une couche trop épaisse prolongeront le temps de séchage.

NETTOYAGE, STOCKAGE ET RECYCLAGE



Nettoyez les outils et l'équipement à l'eau chaude savonneuse. S'il reste du produit à conserver, nettoyez le couvercle et les bords supérieurs intérieurs du récipient afin d'assurer une fermeture hermétique pour le stockage. Si vous avez des restes de peinture, donnez-les à quelqu'un qui peut les utiliser ou contactez votre municipalité pour connaître les options de recyclage ou d'élimination dans votre région.

PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Laver la peau contaminée à l'eau et au savon. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin ou le centre antipoison. Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) complète pour plus d'informations.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

À notre connaissance, les données techniques contenues dans le présent document sont exactes et précises au moment de leur publication, mais elles peuvent être modifiées sans préavis. Nous garantissons que notre produit est conforme aux spécifications contenues dans le présent document. Tous les conseils techniques, recommandations et services concernant ce produit sont fournis gratuitement par le vendeur. Ils sont basés sur des données techniques que le vendeur estime fiables et sont destinés à être utilisés par des personnes ayant les compétences et le savoir-faire nécessaires, à leur discrétion et à leurs propres risques. Le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les résultats obtenus ou les dommages subis lors de l'utilisation de ce produit par l'acheteur, que ce soit conformément aux recommandations contenues dans le présent document ou autrement. Ces recommandations, conseils techniques ou services ne doivent pas être considérés comme une licence d'exploitation ou une suggestion de violation d'un brevet.

Rodda Paint Cascadia® Peinture et apprêt en un seul produit, garantie

Couverture garantie en une seule couche : La garantie de couverture en une seule couche s'applique aux couleurs de la collection Cascadia® One-Coat Colour Collection de Rodda Paint, spécialement conçues comme peinture et apprêt en un seul produit.

Cette garantie couvre la couleur Designer White préteintée de Rodda Cascadia et exclut les couleurs ne faisant pas partie de la collection approuvée pour une seule couche. Plusieurs couches peuvent être nécessaires dans les cas suivants :

Surfaces non peintes ou poreuses : lorsque vous peignez sur des surfaces non peintes, poreuses, très texturées ou réparées, des couches supplémentaires peuvent être nécessaires pour assurer une bonne couverture.

Surfaces tachées ou très endommagées : les zones présentant des taches importantes ou des dommages importants peuvent nécessiter une application d'apprêt localisée, plusieurs couches et/ou des temps de séchage plus longs pour une couverture complète.

Peinture + apprêt en un seul produit : le produit Rodda Cascadia® combine peinture et apprêt en un seul produit pour la plupart des surfaces, ce qui permet une meilleure adhérence et une meilleure couverture. Cependant, certaines surfaces peuvent encore nécessiter une couche d'apprêt pour obtenir des résultats optimaux. Les zones fortement tachées, les couleurs très contrastées ou les supports nus peuvent nécessiter un apprêt supplémentaire ou plusieurs couches. Consultez toujours la fiche technique (FT) pour savoir quand un apprêt est recommandé pour des applications spécifiques.

Cette garantie assure que, dans des conditions d'application appropriées, les surfaces éligibles peintes avec les couleurs approuvées de la gamme Cascadia® One-Coat Colour Collection obtiendront une couverture totale en une seule couche lorsqu'elles sont appliquées sur la surface conformément à l'étiquette du produit et à la FDS.